



FABRICA ARGENTINA DE REFRACTARIOS Y AFINES

En FARA fabricamos nuestros productos pensando en nuestros clientes. A través de un avanzado proceso de producción con las mejores materias primas nacionales producimos una línea completa de materiales refractarios para la construcción de hogares, parrillas, estufas y chimeneas.

Nuestros productos se caracterizan por:

- Alta calidad de materiales – Refractariedad garantizada
- Ausencia de deformaciones y defectos derivados del proceso de producción – Estabilidad dimensional y estructural (ladrillos más duros y consistentes)

Descripción	Dimensiones [mm]			Cantidad por m ²	Color	
	Largo	Ancho	Espesor		SI	NO
Ladrillo recto Nº 1	229	114	63	40		•
Cuchilla 1	229	114	(63/54)			•
Cuchilla 2	229	114	(63/44)			•
Cuchilla 3	229	114	(63/25)			•
Cuña 1	229	114	(63/48)			•
Cuña 2	229	114	(63/38)			•
Jabón	229	57	63	80		•
Tejuela 3 cm Nº 4	229	114	32	40	•	•
Tejuela 2 cm Nº 5	229	114	22	40	•	•
Baldosa Nº 6	300	300	50	11		•
Medio canto redondo Nº 8	220	60	60		•	
Listón 22 mm Nº 9	220	60	22	80	•	•
Listón 17 mm Nº 10	220	60	17	80	•	•
Listón GRILL 14 mm	220	60	14	80	•	•
Esquinero canto redondo Nº 11	220	60	25 (110)	16 ML	•	•
Medio esquinero Nº 14	150	60	25 (60)	16 ML	•	•
Canto redondo plano Nº 15	229	114	60	16 ML	•	•
Tejuela canto redondo plano Nº 16	229	114	32		•	•
Prolongación Nº 17	220	60	60	5 ML	•	
Terminación Nº 18	220	60	60		•	
Tejuela terminación canto redondo lateral Nº 20	220	114	20		•	•

ML: metro lineal

Consúltenos por otros formatos.

Para la colocación de ladrillos y otros revestimientos disponemos de una variedad de adhesivos que se adaptan a los diferentes requerimientos.

MORSIL – Pegamento refractario húmedo

Este pegamento “listo para usar” se ofrece en baldes de 20 kg. Es ideal para pegar ladrillos refractarios como revestimiento o entre sí. Indicado para parrillas y hogares. Rinde hasta 10 kg/m² de revestimiento. Si se necesita más trabajabilidad agregar una pequeña cantidad de agua limpia y fría.

Cemento refractario

Fabricado a base de arcillas refractarias finamente molidas con ligantes orgánicos. Sometido a temperatura, el material toma consistencia cerámica. Se recomienda para zonas de temperaturas elevadas, interiores de hornos, hogares, etc. Mezclar con agua hasta obtener consistencia que permita trabajar. Rinde hasta 10 kg/m² de revestimiento.

Arcilla refractaria

Mezcla de arcillas molidas y homogeneizadas. Se utiliza mezclada con cemento portland y cal, logrando una mezcla de fraguado hidráulico con suficiente liga en frío. Además de ser refractaria, mantiene buena resistencia mecánica en zonas de baja temperatura. Recomendada para revestimientos de parrillas, hogares, hornos, etc. Rinde hasta 10 kg/m² de revestimiento.

Mezcla recomendada: arcilla 10 partes; cemento ½ a 1 ½ partes; cal ½ a 1 parte; agregar agua hasta lograr consistencia de trabajo.

Presentaciones

MORSIL Pegamento refractario	Balde de 20 kg. Rendimiento: 10 kg/m ²
Arcilla refractaria	Bolsas de 5, 10 y 30 kg. Rendimiento: 10 kg/m ²
Cemento refractario	Bolsas de 5 y 10 kg. Rendimiento: 10 kg/m ²

Consejos prácticos para la colocación

- Las superficies a revestir deben tener buena rugosidad (revoque grueso o buen peinado) para permitir el buen anclaje de la mezcla y estar libre de polvo.
- Limpiar las caras de los ladrillos a unir.
- Al usar arcillas refractarias no olvidar humedecer la cara a pegar del ladrillo.
- El agua para cemento y arcilla refractaria ser fría y limpia. Agregar hasta conseguir una consistencia cremosa.
- Las juntas entre ladrillos deben ser de 1-2 mm, la menor posible.
- Apuntalar de ser necesario hasta el fraguado y secado.
- Golpear el ladrillo lo suficiente para desalojar el aire que pueda estar ocluido.
- Utilizar el hogar o parrilla a las 48 hs de su construcción, incrementando lentamente la temperatura. En lugares a la intemperie, proteger de la humedad y la lluvia hasta su utilización.



Tejuela color



Tejuela canto redondo plano color



Medio esquinero color



Pegamento refractario MORSIL



Arcilla refractaria

Refractarios FARA S.C.A.

PLANTA 1 Y ADMINISTRACION GENERAL
Calle 71 (América) N° 3979 – (B1653HFI) VILLA BALLESTER
BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA
TEL/FAX: (5411) 4768.0538 / 4767.5840

PLANTA 2 Y FÁBRICA
Ruta 25 y Levene – (1629) PILAR
BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA

Visítenos:
www.refractariosfara.com.ar